

TECHNICKÁ SPECIFIKACE, TŘÍDĚNÍ

Obecné technické parametry

Vlhkost dřeva:	6-10%
Lak:	5 vrstev – Klumpp Miraphen LFE/E-1
Lesk laku :	Saténový UV lak 25gloss / matný lak 10 gloss
Olej:	UV olej WOCA, evet. Oxidativní olej WOCA
Lepení:	močovino-formaldehydová pryskyřice
Rozměrové tolerance:	tloušťka +/-0,2 mm, šířka +/-0,1 mm, délka +/- 1,0 mm
Výškové rozdíly:	max. 0,2 mm
Podélné prohnutí:	max. 1% délky lamely (jen konkávní)
Spoj:	4 – stranný spoj pero-drážka, nebo TEKA Soft Loc (G5- licence Välinge)
Nášlapná vrstva:	dle konstrukce 3,4 -7,0 mm
Střed:	tropické dřevo, pouze 1 dřevina (většinou Hevea)
Protitah:	dýha z tropického dřeva, ev. dubová dýha

Obecné zařazení do tříd, výběrová pravidla

POPIS	LUXUS	CLASSIC
Řez	Radiální /poloradiální	Napadající z pily
Suky	Bez suků	Do 10 mm ojediněle suky povoleny, pouze zdravé, jednotné barvy
Trhliny, díry	Nedovoleny	Nedovoleny
Běl*	Nedovolena	Ojediněle dovolena
Záběhy	Nedovoleny	Nedovoleny
Tmelení	Nedovoleno	Částečně dovoleno
Vzhled**	Jednotný vzhled s malými variacemi	Částečně kontrast dovolen
Jádro odlišné barvy***	Nedovoleno	Částečně dovoleno v plném rozsahu

POPIS	NATURAL	ACTIVE
Řez	Napadající z pily	Napadající z pily
Suky	Zdravé suky dovoleny bez omezení	Bez omezení, vytmelené odpovídající barvou
Trhliny, díry	Nedovoleny	Nedovoleny
Běl*	Dovolena	Dovolena
Záběhy	Lehké záběhy dovoleny	Dovoleny
Tmelení	Částečně dovoleno	Dovoleno
Vzhled**	Bez omezení	Bez omezení
Jádro odlišné barvy***	Dovoleno	Dovoleno

- * U Buku a Javoru se nevyskytuje
- ** U Buku a Javoru se Classic třídění dělí na světlé a tmavé zboží. Přirozené barevné variace nelze vyloučit
- *** Vztahuje se na Buk a Javor